



# Quick Seal

Üli kvaliteetne sõiduki kere valuõmbluste tihend/liim, mille ülevärvimist ei pea kaua ootama. Quickseal põhineb silüülmodifitseeritud polümeeril.



## Omadused ja eelised

- Lahustitevaba – pärast kihi tekkimist võib üle värvida
- Isotsüanaatidevaba – täiesti ohutu ja sobib kasutamiseks keevistel
- Võimas tihend kerele – ei voola alla ega jää lõdvaks
- Läbinisti paindlik – ei tõmbu kokku, murene ega kõvastu
- Ei jää pingule – korralik ja kvaliteetne tulemus
- Märjale ja kuivale pinnale – säästab aega

T/N	Toode	S/C	Pakend
34501	Quick Seal White	QSW	290 ml padrun otsikuga
83405	Quick Seal White	QSW5	600 ml fooliumpakk otsikuga
34502	Quick Seal Grey	QSG	290 ml padrun otsikuga
34503	Quick Seal Black	QSG	290 ml padrun otsikuga

## Kasutamine

Keskkonnasõbralik tihend ja liim, mis on mõeldud tihendama kere valuõmblust. KENT Quick Seal talub UV-d väga hästi ja peab ajale vastu.

Sobib krunditud, värvitud ja puhasm metallile, tsinkkihile, alumiiniumile, puidule ja enamik plastidele, mis ei kasuta krunti.

Autonduses saab seda kasutada uksekate, katuse ja kapoti survevarraste, poritiibade, pakiruumi põhjade, prusside, esi- ja tagapaneelide, esiturellide ning kõigi alumiste ja üle kattuvate liidete tihendamiseks.

KENT Quick Seal liimib omavahel või üksteise peale metalli, klaasi, puitu, enamust, plaste, klaaskiud, kummi, keraamikat, betooni, tellist ja polüstüreeni.

## Juhised

1. Tagage pinna puhtus toodetega KENT Acrysol või Soft Surface Cleaner.
2. Pärast pinna kuivamist kasutage KENT Quick Seali.
3. Vajadusel värvige koheselt pärast toote pinnale püsima jäämist.
4. Parima tulemuse saavutamiseks värvige nelja tunni jooksul.



## Tehniline teave

<b>Alus:</b>	MS-polümeeril põhinev liim-tihend
<b>Sisaldus:</b>	Sile pasta
<b>Värv:</b>	Erinevad – vaadake teiselt leheküljelt
<b>Parim enne:</b>	18 kuud – padrun 12 kuud – folium pakend
<b>Tollilõivu kood:</b>	3214 1010
<b>VOC:</b>	0 g/l

<b>Parandusmehhanism:</b>	Niiskuse toimel	<b>Märgtugevus:</b>	300 Pa (Füüsiline reomeeter MC100)
<b>Erikaal:</b>	1.4 g/ml	<b>Tõmbetugevus (100%):</b>	1.7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
<b>Kihi tekkeaeg:</b>	10 min (20°C / 50%RH)	<b>Tõmbetugevus (murdumisel):</b>	2.6 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
<b>Avatud aeg:</b>	15 min (20°C / 50%RH)	<b>Venivus murdumisel:</b>	250% (DIN 53504 / ISO 37)
<b>Kuivab kuni:</b>	24 tundi	<b>Nihkepinge:</b>	2.5 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
<b>Kuivekiirus 24 tunniga:</b>	3 mm (20°C / 50%RH)	<b>Kärisemisvõimalus:</b>	16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
<b>Kõvadus A:</b>	55 (DIN 53505)		
<b>Kuju muutus:</b>	<3% (DIN 52451)		
<b>Kasutamistemp:</b>	+5-35°C		
<b>Temperatuuritaluvus:</b>	-40°C kuni +120°C (Kuni180°C 30 min jooksul)		



Ohutuskaart on saadaval portaalis [www.kent europe.com](http://www.kent europe.com)

### Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

**Registreeritud kontor:** Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ  
Kõik õigused kaitstud.

**KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US** Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: [kentinfo.uk@kent europe.com](mailto:kentinfo.uk@kent europe.com)

Rev: 16.03.16