

Rubber Guard

Tugev jämeda tekstuuriga kummine tihendusaine, mis kaitseb korrosiooni ja kivitäksete eest.



Omadused & eelised

- Jäme tekstuur – suurepärase katvus, juba esimese kihiga
- Unikaalne vaikude segu – ei kõvene ega pragune
- Lihtne pinda kandmine – saab kasutada kõikjal
- Suurepärase nakkuvus – krunti pole vaja
- Ei sisalda bituumenit – ei muuda värvi, ei mingit pragunemist
- Lai temperatuurivahemik -40 kuni 135 °C – talub ekstreemseid tingimusi
- Ülevärvitav – ühildub enamus värvisüsteemidega

T/N	Toode	SC	Pakend
87000	Rubber Guard	SRU1	451 ml aerosool

Kasutamine

Rubber Guard on loodud alternatiivina kerepõhja hermeetikutele ja kivikaitsetele, mis nõuavad õhkpüstoli kasutamist.

Rubber Guard suudab sõltuvalt katte paksusest ja pihustamise kaugusest toota erinevat tüüpi viimistlust. See on eriti hea asendus kivikaitsele, jäljendades viimistlust sõidukite künnise alumisel serval ja esipaneelidel. See sobib hästi ka keevisõmbluste katmiseks ja talub karmi töötlemist rattakoobastes ja sõiduki põhjal.

Ohutuks ülevärvimiseks kandke mitu kihti ja laske kihtide vahel kuivada.

Kasutamisyjuhend

1. Eemaldage rooste, mustus, õli ja muud saasteained. Pind peab olema puhas ja kuiv.
2. Loksutage tugevalt, kuni segamispall lahti tuleb. Seejärel loksutage üks minut. Korrake loksutamise protseduuri pärast iga üheminutilist pihustamist.
3. Hoidke purki umbes 30cm pinnast ja pihustage pühkimisliigutusega, kandes toodet pinnale õhukeste kihtidena. Enne uue kihi pealekandmist laske eelmisel kihil kuivada.
4. Pärast iga kasutuskorda puhastage klapp, pöörates purki tagurpidi ja pihustage puhtaks.
5. Puhastage pinnale sattunud jäägid KENT Acrysoliga.
6. Ülevärvimisel peab Rubber Guard enne värvi pealekandmist täielikult kõvenema (vähemalt 2-3 tundi, eelistatavalt üleöö).



Tehniline teave

Vaigu alus:	Sünteeiline kumm
Värvus:	Must
Pakend:	451 ml aerosool
Säilivusaeg:	24 kuud
Tollitariifikood:	3210 00 0000
VOC:	555 g/l

Kihi paksus:	100 - 125 µm
Kasutustemperatuur:	5 - 35 °C
Temperatuuriline vastupidavus:	-40 to 135 °C
Nakkuvus niiskele pinnale:	Ei
Ülevärvitavus:	Jah, kuid toode peab olema täielikult kõvenenud (vähemalt 2 - 3 tundi, eelistatavalt üleöö)

Nõuanded & soovitused:

Rubber Guard'i saab kasutada ka paneelide helisummutina ja vibratsioonimüra vähendamiseks



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kent europe.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“ kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd võtta vastutust rikkest tuleneva surma või vigastuse eest. Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ

Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või E-posti aadress: KENTsales.UK@kent europe.com